

Risultato delle prove di compressione eseguite su blocchi forati di muratura in laterizio consegnati in data 17/06/2021 dalla T2D S.p.A.

Committente : **T2D S.p.A.**

Campione: ECOPOR WALL

Dimensioni nominali: 35 x 25 x 19 cm

## MODALITÀ DI PROVA

Secondo quanto indicato dal D.M. 17 gennaio 2018 par. 11.10.1.1.1, le resistenze a compressione dei provini sono state determinate con riferimento alla UNI EN 772-1:2015. Prima delle prove i campioni sono stati rettificati mediante sega a ponte a lama diamantata e condizionati in stufa a  $105 \pm 5$  °C. Attrezzatura utilizzata: "RMU Matr. n. CE 01.177 - Classe 0,5"

## Metodo di preparazione delle superfici

Carichi verticali: per molatura

Carichi ortogonali: per livellamento

## Metodo di condizionamento dei provini

Essiccazione all'aria tipo A

## RISULTATO DELLE PROVE

### Carichi Verticali (nella direzione dei fori)

Campioni	Larghezza L (mm)	Lunghezza W (mm)	Altezza H (mm)	Resistenza a compressione R (N/mm <sup>2</sup> )
n°	Superficie di carico			
30	350	250	190	
			<b>Valore medio</b>	<b>28,2</b>
			Valore minimo	27,6
			Deviazione standard (N/mm <sup>2</sup> )	0,4
			Coefficiente di variazione (%)	1,4

### Carichi Ortogonali (nel piano della muratura)

Campioni	Larghezza L (mm)	Lunghezza W (mm)	Altezza H (mm)	Resistenza a compressione R (N/mm <sup>2</sup> )
n°	Superficie di carico			
10	350	250	190	
			<b>Valore medio</b>	<b>6,0</b>
			Valore minimo	5,8
			Deviazione standard (N/mm <sup>2</sup> )	0,2
			Coefficiente di variazione (%)	3,8

LO SPERIMENTATORE  
Geom. Danilo Massi



ISTEDIL S.p.A. Società a socio unico

Via Lago dei Tartari n° 3/d - 3/e  
00012 Guidonia (Roma) - Italy  
Tel +39 0774 353580  
e-mail: info@istedil.it - www.istedil.it

Capitale Sociale € 200.000,00 interamente versato  
Tribunale di Roma 1256/72 - C.C.I.A.A. 358613  
P. I. IT00887271005 - C.F. 00422780585

Società soggetta ad attività di Direzione  
e coordinamento di CESI S.p.A.

Laboratorio Autorizzato per prove su materiali da  
costruzione e terreni di cui alla Circolari 08 settembre  
2010, n. 7617/STC e n° 7618/STC

Autorizzato alle certificazioni CE

Notificato CEE n. 0529