

POROTON TRAMEZZA 20X45X19 - ART. 1047

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	20X45X19
Peso cad.	kg	14,6
Pezzi pacco	N°	50
Pezzi al m ²	N°	11,1
Pezzi al m ³	N°	58
Peso pacco	kg	730
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,202



Stabilimento: Masserano



Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	870
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm ²	10
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm ²	2,5

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	47
--------------------------	----	----

COMPORTEMENTO AL FUOCO

EI	minuti	240
----	--------	-----

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,210
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,855
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	180
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,335
Sfasamento "S"	ore	9,03
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,391

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa