

POROTON TRAMEZZA 8X45X19 - ART. 1050

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	8X45X19
Peso cad.	kg	6,6
Pezzi pacco	N°	120
Pezzi al m ²	N°	11,1
Pezzi al m ³	N°	146
Peso pacco	kg	792
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,188



Stabilimento: Masserano



Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	980
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm ²	10
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm ²	2,5

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	42
--------------------------	----	----

COMPORTEMENTO AL FUOCO

EI	minuti	120
----	--------	-----

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,210
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	1,674
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	81
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	1,400
Sfasamento "S"	ore	3,61
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,836

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa