

TRIS® SOTTOFINESTRA 26X26X24 - ART. 1691


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	26x26x24
Peso cad.	kg	10
Pezzi pacco	N°	48
Pezzi al m ²	N°	16
Pezzi al m ³	N°	66
Peso pacco	kg	480
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0.05
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	7+12+7



Stabilimento: Masserano



CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	900

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	52
--------------------------	----	----

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0.052
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0.185
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	167
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0.049
Sfasamento "S"	ore	11.54
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0.264

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa