

## TRIS® SOTTOFINESTRA 24X26X19 - ART. 1740


### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	24x26x19
Peso cad.	kg	8
Pezzi pacco	N°	48
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	20
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	84
Peso pacco	kg	384
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0.053
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	7+10+7



Stabilimento: Masserano



#### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	900

### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

#### COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	52
--------------------------	----	----

#### CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0.056
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	0.213
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	167
Trasmittanza termica periodica "Y <sub>IE</sub> "	W/m <sup>2</sup> K	0.058
Sfasamento "S"	ore	11.29
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0.271

#### CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa