


MURATURA ARMATA BRITE 30X21X19 - ART. 330

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI		
Dimensioni (S x L x H)	cm	30x21x19
Peso cad.	kg	10,1
Pezzi pacco	N°	60
Pezzi al m ²	N°	22,7
Pezzi al m ³	N°	83
Peso pacco	Kg	606
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,162



Stabilimento: Todi



Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE		
Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	850
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm ²	18
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm ²	3,5

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO		
Potere fonoisolante "Rw"	dB	52

COMPORTEMENTO AL FUOCO		
REI	minuti	180
EI	minuti	240

CARATTERISTICHE TERMICHE		
Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,195
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,570
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	276
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,079
Sfasamento "S"	ore	14,48
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,138

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE		
Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa