


# MURATURA ARMATA BRITE 35X25X19 - ART. 335

## CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI		
Dimensioni (S x L x H)	cm	35x25x19
Peso cad.	kg	14
Pezzi pacco	N°	45
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	19,2
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	60
Peso pacco	Kg	630
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,166



Stabilimento: Todi



Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE		
Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	850
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm <sup>2</sup>	22
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm <sup>2</sup>	5

## CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO		
Potere fonoisolante "Rw"	dB	54

COMPORTEMENTO AL FUOCO		
REI	minuti	240
EI	minuti	240

CARATTERISTICHE TERMICHE		
Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0,199
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	0,506
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	322
Trasmittanza termica periodica "Y <sub>IE</sub> "	W/m <sup>2</sup> K	0,043
Sfasamento "S"	ore	16,82
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,085

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE		
Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa