

## TRIS® TAMPONAMENTO 42X25X25 - ART. 568


### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	42x25x25
Peso cad.	kg	15,3
Pezzi pacco	N°	32
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	15,4
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	38
Peso pacco	kg	490
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,075
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	8+8+26*



Stabilimento: Todi



\*Prodotto in categoria I CE

#### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	55
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	710

### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

#### COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	58
--------------------------	----	----

#### COMPORTEMENTO AL FUOCO

REI/EI	minuti	EI 240
--------	--------	--------

#### CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0,080
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	0,183
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	265
Trasmittanza termica periodica "Y <sub>IE</sub> "	W/m <sup>2</sup> K	0,005
Sfasamento "S"	ore	20,97
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,030

#### CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa