

TRIS® TAMPONAMENTO 36X25X25 - ART. 774


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	36x25x25
Peso cad.	kg	12
Pezzi pacco	N°	48
Pezzi al m ²	N°	15,4
Pezzi al m ³	N°	44
Peso pacco	kg	576
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,061
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	8+12+16*



Stabilimento: Todi



*Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	50
Massa volumica lorda	kg/m ³	820

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	54
--------------------------	----	----

COMPORTEMENTO AL FUOCO

REI/EI	minuti	EI 180
--------	--------	--------

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,063
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,169
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	206
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,014
Sfasamento "S"	ore	16,39
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,085

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa