

## POROTON TRAMEZZA 12X50X19 - ART. 1822

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO


### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	12x50x19
Peso cad.	kg	10
Pezzi pacco	N°	70
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	10
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	87
Peso pacco	Kg	700
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,192



Stabilimento: Gabbro



Prodotto in categoria I **CE**

#### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	870
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm <sup>2</sup>	> 10
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm <sup>2</sup>	> 2,5

### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

#### COMPORTAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	44
--------------------------	----	----

#### COMPORTAMENTO AL FUOCO

EI	minuti	240
----	--------	-----

#### CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0,214
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	1,286
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	109
Trasmittanza termica periodica "Y <sub>IE</sub> "	W/m <sup>2</sup> K	0,911
Sfasamento "S"	ore	5,17
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,708

#### CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa